



Welcron co., Ltd.

212-24 Guro-Dong, Guro-Gu, Seoul, Korea

[소취성 테스트]

ITEM NO. SAF 부직포

세탁조건 : 40℃ , 중성세제사용

※ 실험결과 (ppm)

시간	10분	30분	60분
Blank	190	180	160
세탁 전	20	3	0
세탁 1회	20	15	10
세탁 5회	30	20	13
세탁 7회	30	20	15
세탁 10회	40	25	15
세탁 30회	40	20	10
세탁 50회	40	23	10

※ 소취율 (%)

시간	10분	30분	60분
세탁 전	89	98	100
세탁 1회	89	92	94
세탁 5회	84	89	92
세탁 7회	84	89	91
세탁 10회	79	86	91
세탁 30회	79	89	94
세탁 50회	79	87	94

* 각 시간 경과 후의 소취율(%)로 표시한다.

$$\text{소취율}(\%) = (Cb - Cs) / Cb \times 100$$

- Cb: 가공 전 시료(Blank) 각 시간 경과 후 측정 농도 (ppm)

- Cs: 가공 시료 각 시간 경과 후 측정 농도 (ppm)

[흡수성 테스트]

Item	초기흡수율(%)	최대흡수율(%)	최대흡수시간(sec)
SAF 부직포	224.2	1916.8	475